

IMBALLAGGIO CON FILM TERMORETRAIBILE

MESSA IN OPERA DI COPERTURA CON FILM TERMORETRAIBILE colore BIANCO

Film termoretraibile in PE colore bianco da 240 my di spessore **resistente fino a 12 mesi**.

Grazie alla nostra manodopera specializzata, siamo in grado di offrire un servizio di imballaggio tramite la termoretrazione di film termoretraibile color bianco latte avente spessore 250 my.

Le coperture termoretraibili non hanno limiti di forma o di sagoma e si adattano perfettamente a qualsiasi struttura, rendendola sicura e compatta. Quando il film viene sottoposto ad una fonte di calore (fiamma, aria calda, ecc.), si ritira fino a circa il 30% della dimensione iniziale, aderendo perfettamente all'oggetto attorno al quale è stato avvolto, come una seconda pelle. Dopo il raffreddamento, il film mantiene la sua nuova forma.

Tale prodotto, una volta utilizzato, è garantito per una durata di 12 mesi.

Questo tipo di imballaggio termoretraibile, è particolarmente indicato per la protezione dei macchinari, dai raggi UV, polvere, neve, salsedine e/o intemperie, durante il trasporto via mare o via gomma.



100% IMPERMEABILE

VELOCE DA REALIZZARE

100% RICICLABILE

RESISTENTE ALLE INTEMPERIE





SCHEDA TECNICA

	REF. STD	UM	Technical Specifications	Tolerance
Spessore / Thickness	ISO 4591	µm	240	±8%
Fascia / Width	ISO 4592	mm	12.000	-0 +4
Densità / Density	Int.	g/dm³	0,95	±0,005
Allungamento a rottura MD / Elongation MD	ISO 527-3	%	650	≥500
Carico rottura MD / Tensile Strenght MD	ISO 527-3	Mpa	28	≥21
Allungamento a rottura TD / Elongation TD	ISO 527-3	%	>700	≥550
Carico rottura TD / Tensile Strenght TD	ISO 527-3	Mpa	28	≥23
Resistenza a impatto / Impact resistance	ISO 7765-I Method A	cN	>600	≥450
Resistenza UV / UV resistance	Int.	Mesi	12	±1

Note: le bobine devono essere conservate nei loro imballi originali, in magazzini al coperto con temperatura tra 10 e 30C° ed umidità relativa tra 50 e 70% evitando l'esposizione diretta ai raggi solari o a fonti di calore. Il prodotto conserva le sue caratteristiche per 6 mesi dalla data di produzione se correttamente stoccato.

IMPERMEABILITA'

IL FILM È RESISTENTE ALL'ACQUA, CIOE' PERFETTO PER PROTEGGERE LE CONFEZIONI DALLA PIOGGIA, DALL'UMIDITA' E DALLA POLVERE

RESISTENZA

PERCHE' LA PELLICOLA SOPPORTA SENZA PROBLEMI TUTTI GLI STRESS DI TIPO MECCANICO. NON SI LACERA NÉ SI STRAPPA NEMMENO DURANTE LE FASI DI TRASPORTO E STOCCAGGIO DELLE CONFEZIONI

ESTETICA

GLI IMBALLAGGI REALIZZATI SONO UNIFORMI E ACCATTIVANTI

